

NÚMERO DE MATERIAL 1.3255 · CLASSE 1.3

HS18-1-1-5

Nº do material 1.3255

também consta como HS18-1-2-5


Composição química, valores mecânicos e físicos e 25 designações normativas de 14 regiões.

DENSIDADE 8.7 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 25 em 14 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 11 registrados
-------------------------------	---	--

Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni.

Propriedades mecânicas

1 valores em 1 estados

ESTADO · DIMENSÃO	HB
Annealed	269

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	8.7	g/cm³

Tratamento térmico

2 regimes

ETAPA	TEMPERATURA	MEIO
Recozimento	Temperatura não indicada	—
source joins the operations with + / procedural order		
Têmpera	Temperatura não indicada	—
Revenimento	Temperatura não indicada	—

Designações nas diversas normas

25 designações · 5 documentadas como idênticas

Europa		3	Rússia / CEI	2
1.3255	din-en		R18K5F2	gost
HS18-1-2-5	Nome próprio da qualidade	din-en	P18K5Φ2	gost
S18-1-2-5	Nome próprio da qualidade	din-en		
Estados Unidos		3	Itália	2
T12004	Nome próprio da qualidade	uns	HS18-1-1-5	uni
T12004		aisi-sae	X78WCo1805KU	uni
T4	Nome próprio da qualidade	aisi-sae		
França		3	Reino Unido	1
18-05-04-01	afnor		BT4	bs
Z80WKCV	afnor		Japão	1
Z80WKCV18-05-04-01	afnor		SKH3	jis
Espanha		3	Tchéquia	1
18-1-1-5	une		19 855	csn
F.5530	une		Sérvia	1
HS18-1-1-5	une		Č.6980	srps
China		2	Bulgária	1
W18Cr4VCo4	gb		R18K5F2	bds
W18Cr4VCo5	gb		Áustria	1
			S305	onorm

Coreia do Sul	1
SKH3 Nome próprio da qualidade	ks

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre HS18-1-1-5

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.3255	4 de set. de 2026