

NÚMERO DE MATERIAL 1.6543 · CLASSE 1.6

H86220

Nº do material 1.6543

também consta como 21 NiCrMo 2 2


Composição química, valores mecânicos e físicos e 18 designações normativas de 3 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 18 em 3 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 9 registrados
--------------------------------	--	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

calculadas a partir da composição · °C

AE3 PREVISTA 803 °C	AE1 PREVISTA 722 °C	ACM PREVISTA 466 °C	BS PREVISTA 549 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

18 designações · 17 documentadas como idênticas

Estados Unidos16		Europa1	
G86220	Nome próprio da qualidadeuns	21 NiCrMo 2 2	Nome próprio da qualidadedin-en
G87200	Nome próprio da qualidadeuns	Polônia1	
G88200	Nome próprio da qualidadeuns	22HNMpn	
H86220	Nome próprio da qualidadeuns		
H87200	Nome próprio da qualidadeuns		
H88200	Nome próprio da qualidadeuns		
8622	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8622H	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8622RH	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8719	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8720	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8720H	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8720RH	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8822	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8822H	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
8822RH	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre H86220

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.6543	24 de ago. de 2026