

NÚMERO DE MATERIAL 1.4825 · CLASSE 1.4

J92602

Nº do material 1.4825

também consta como GX25CrNiSi18-9

Composição química, valores mecânicos e físicos e 13 designações normativas de 4 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 13 em 4 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 9 registrados
--------------------------------	--	---

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 68.7 % ● Cr — 18 % ● Ni — 9 % ● Mn — 2 % ● Traços e impurezas · 2.3%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade está fora da faixa validada do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), portanto nenhuma temperatura de transformação é prevista aqui.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

13 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos		9	Japão		2
J92502		uns	SCH31		jis
J92602	Nome próprio da qualidade	uns	SCS 12		jis
J92603	Nome próprio da qualidade	uns			
J92803		uns	Europa		1
302mod	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	GX25CrNiSi18-9	Nome próprio da qualidade	din-en
J92502		aisi-sae			
J92602		aisi-sae	Tchéquia		1
J92603		aisi-sae	422 932		csn
J92803		aisi-sae			

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre J92602

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

BUSCA DE QUALIDADES

Buscar todas as qualidades

Nº DO MATERIAL

1.4825

EMITIDA

13 de set. de 2026