

NÚMERO DE MATERIAL 1.5423 · CLASSE 1.5

K12821

Nº do material 1.5423

também consta como 16Mo5


Composição química, valores mecânicos e físicos e 20 designações normativas de 5 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 20 em 5 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 7 registrados
--------------------------------	--	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Cr.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

20 designações · 14 documentadas como idênticas

Estados Unidos		13	Espanha		3
G44190	Nome próprio da qualidade	uns	16Mo5		une
G45200	Nome próprio da qualidade	uns	F.2602		une
H44190	Nome próprio da qualidade	uns	F.2602-16Mo5		une
K11522	Nome próprio da qualidade	uns			
K11820	Nome próprio da qualidade	uns	Europa		2
K12020	Nome próprio da qualidade	uns	1.5423		din-en
K12023	Nome próprio da qualidade	uns	16Mo5	Nome próprio da qualidade	din-en
K12320	Nome próprio da qualidade	uns			
K12821	Nome próprio da qualidade	uns	Reino Unido		1
K12822	Nome próprio da qualidade	uns	1503-245-420		bs
4419	Nome próprio da qualidade	aisi-sae			
4419H	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	Itália		1
4520	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	16Mo5		uni

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre K12821

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma
consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

BUSCA DE QUALIDADES

Buscar todas as qualidades

Nº DO MATERIAL

1.5423

EMITIDA

5 de set. de 2026