

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1020

Gr.150

N.º de material EN-JL1020

também consta como EN-GJL-150

Composição química, valores mecânicos e físicos e 37 designações normativas de 22 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 37 em 22 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 2 registados
--------------------------------	---	--

Composição química

Fração mássica em %

Não dispomos de composição química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas

2 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designações nas diversas normas

37 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos6		Espanha1	
F11401	Nome próprio da qualidadeuns	FG15	une
F11701	Nome próprio da qualidadeuns	Internacional1	
A48-25B	aisi-sae	150	iso
C1.25B	aisi-sae	China1	
No 25 B	aisi-sae	HT150	gb
No.25	aisi-sae	Itália1	
Reino Unido3		G15	uni
150	bs	Tchéquia1	
Gr.150	bs	422415	csn
Grade 150	bs	América Latina1	
Suécia3		FG150	copant
O115	ss	Hungria1	
O115-00	ss	OV15	msz
O115	ss	Romênia1	
Europa2		FC150	stas
EN-GJL-150	Nome próprio da qualidadedin-en	Austrália / Nova Zelândia1	
GG-15	Nome próprio da qualidadedin-en	T150	as-nzs
França2		Bulgária1	
FGL150	afnor	Vch15	bds
Ft 15 D	afnor	Bélgica1	
Japão2		FGG15	nbn
FC15	jis	Países Baixos1	
FC150	jis	GG15	nen
Rússia / CEI2		Taiwan1	
SCH15	gost	FC150	cns
C415	gost		
Polônia2			
Z115	pn		
ZI150	pn		
Áustria2			
GG15	onorm		
GG150	onorm		

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre Gr.150

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE Ver a página do material	PESQUISA DE QUALIDADES Pesquisar todas as qualidades	N.º DE MATERIAL EN-JL1020	EMITIDA 6 de set. de 2026
---	--	-------------------------------------	-------------------------------------