

NÚMERO DE MATERIAL 1.7262 · CLASSE 1.7

15CrMo5

N.º de material 1.7262


Composição química, valores mecânicos e físicos e 63 designações normativas de 19 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 63 em 19 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 8 registados
--------------------------------	---	--


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: Ni.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³

Tratamento térmico

3 regimes

ETAPA	TEMPERATURA	MEIO
source joins the operations with + / procedural order		
Normalização	900–960 °C	—
Revenido	680–730 °C	—
Têmpera	900 °C	—
Revenido	680–750 °C	—
Normalização	900–960 °C	—
Revenido	680–730 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalização	Temperatura não indicada	—
Revenido	Temperatura não indicada	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalização	Temperatura não indicada	—
Revenido	Temperatura não indicada	—

Designações nas diversas normas

63 designações · 1 documentadas como idênticas

Estados Unidos		8	Japão		8
A387Gr.12Cl.2	aisi-sae		SCM415		jis
K11562	aisi-sae		SCM415H		jis
K11564	aisi-sae		SFVAF12		jis
K11572	aisi-sae		STBA20		jis
K11597	aisi-sae		STBA22		jis
K11757	aisi-sae		STFA22		jis
K11789	aisi-sae		STPA20		jis
K12062	aisi-sae		STPA22		jis

Itália		7	Coreia do Sul		3
13CrMo4-5	uni		SFVAF12		ks
14CrMo3	uni		STHA20		ks
16CrMo3	uni		STHA22		ks
18CrMo45KG	uni		Europa		2
18CrMo45KW	uni		1.7262		din-en
A18CrMo4-5KW	uni		15CrMo5	Nome próprio da qualidade	din-en
B18CrMo4-5KG	uni		Rússia / CEI		2
Reino Unido		6	15KhM		gost
13CrMo4-5	bs		15XM		gost
1501-620	bs		Polônia		2
1501-621	bs		15HM		pn
620-440	bs		18HGM		pn
620-470	bs		Hungria		2
620-540	bs		13CrMo4-5		msz
França		6	KL9		msz
12CD4	afnor		Suécia		1
13CrMo4-5	afnor		2216		ss
14CrMo4-5	afnor		Tchéquia		1
15CD3.5	afnor		15121		csn
15CD4.05	afnor		Sérvia		1
15CD4.5	afnor		Č.4720		srps
China		5	Romênia		1
12CrMo	gb		14CrMo4		stas
12CrMoG	gb		Áustria		1
15CrMo	gb		13CrMo4-4KW		onorm
15CrMog	gb		Bélgica		1
15CrMoR	gb		14CrMo45		nbn
Espanha		3			
12CrMo4	une				
14CrMo4-5	une				
F.2631	une				
Bulgária		3			
13CrMo4-5	bds				
14ChM	bds				
15ChM	bds				

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 15CrMo5

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE Ver a página do material	PESQUISA DE QUALIDADES Pesquisar todas as qualidades	N.º DE MATERIAL 1.7262	EMITIDA 4 de set. de 2026
---	--	----------------------------------	-------------------------------------