

NÚMERO DE MATERIAL 1.6758 · CLASSE 1.6

23MnNiMoCr5-4

N.º de material 1.6758


Composição química, valores mecânicos e físicos e 4 designações normativas de 4 regiões.

DENSIDADE 7.78 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 4 em 4 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 12 registados
--------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

calculadas a partir da composição · °C

AE3 PREVISTA 779 °C	AE1 PREVISTA 707 °C	ACM PREVISTA 491 °C	BS PREVISTA 511 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.78	g/cm³

Designações nas diversas normas

4 designações · 1 documentadas como idênticas

Europa	1	Polônia	1
23MnNiMoCr5-4	Nome próprio da qualidade din-en	23G2NMHA	pn
França	1	Romênia	1
23MNCd5	afnor	24 MoCrNiMn 15z	stas

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 23MnNiMoCr5-4

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

PESQUISA DE QUALIDADES

Pesquisar todas as qualidades

N.º DE MATERIAL

1.6758

EMITIDA

8 de set. de 2026