

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1020

EN-GJL-150

N.º de material EN-JL1020

Composição química, valores mecânicos e físicos e 37 designações normativas de 22 regiões.

DENSIDADE	OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
7.85 g/cm³	37 em 22 regiões	2 registados

Composição química	Fração mássica em %
Não dispomos de composição química documentada para este número de material.	

Temperaturas de transformação previstas
Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas			2 valores
PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE	
Massa volúmica	7.85	g/cm³	
nu	0.26		

Designações nas diversas normas		37 designações · 4 documentadas como idênticas	
Estados Unidos	6	Reino Unido	3
F11401	Nome próprio da qualidade uns	150	bs
F11701	Nome próprio da qualidade uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

Suécia	3
0115	ss
0115-00	ss
O115	ss
Europa	2
EN-GJL-150 Nome próprio da qualidade	din-en
GG-15 Nome próprio da qualidade	din-en
França	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
Japão	2
FC15	jis
FC150	jis
Rússia / CEI	2
SCH15	gost
C415	gost
Polônia	2
Z115	pn
Z1150	pn
Áustria	2
GG15	onorm
GG150	onorm
Espanha	1
FG15	une
Internacional	1
150	iso

China	1
HT150	gb
Itália	1
G15	uni
Tchéquia	1
422415	csn
América Latina	1
FG150	copant
Hungria	1
OV15	msz
Romênia	1
FC150	stas
Austrália / Nova Zelândia	1
T150	as-nzs
Bulgária	1
Vch15	bds
Bélgica	1
FGG15	nbn
Países Baixos	1
GG15	nen
Taiwan	1
FC150	cns

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre EN-GJL-150

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	EN-JL1020	5 de set. de 2026