

NÚMERO DE MATERIAL EN-JM1130

EN-GJMB-350-10

N.º de material EN-JM1130

Composição química, valores mecânicos e físicos e 13 designações normativas de 11 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 13 em 11 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 1 registados
--------------------------------	---	--

Composição química	Fração mássica em %
Não dispomos de composição química documentada para este número de material.	

Temperaturas de transformação previstas
Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas			3 valores em 1 estados
ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	–
GOST 1215-79	–	–	100–163

Propriedades físicas			1 valores
ESTADO · DIMENSÃO			E GPa
20			166
PROPRIEDADE		VALOR	UNIDADE
Massa volúmica		7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

13 designações · 2 documentadas como idênticas

Europa	2	Japão	1
EN-GJMB-350-10	Nome próprio da qualidade din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	Nome próprio da qualidade din-en		
Rússia / CEI	2	Itália	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost	Suécia	1
Estados Unidos	1	0815-00	ss
32510	aisi-sae	Tchéquia	1
Reino Unido	1	422533	csn
B35-12	bs	Polónia	1
França	1	Zcc35010	pn
MM35-10	afnor	Áustria	1
		GTS-350	onorm

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre EN-GJMB-350-10

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	EN-JM1130	7 de set. de 2026