

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1060

EN-GJS-600-3

N.º de material EN-JS1060

Composição química, valores mecânicos e físicos e 32 designações normativas de 21 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 32 em 21 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 1 registados
--------------------------------	---	--

Composição química

Fração mássica em %

Não dispomos de composição química documentada para este número de material.
--

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Propriedades mecânicas

4 valores em 1 estados

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

32 designações · 3 documentadas como idênticas

Europa	3	Espanha	1
EN-GJS-600-3 Nome próprio da qualidade	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 Nome próprio da qualidade	din-en		
Grade 600/3 Nome próprio da qualidade	din-en	Internacional	1
		600-3	iso
Reino Unido	3	China	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs		
SNG 600	bs	Suécia	1
		07 32-03	ss
Estados Unidos	2	Tchéquia	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae		
França	2	América Latina	1
FGS 600-3	afnor	FMNP65003	copant
FGS600-2	afnor		
Japão	2	Hungria	1
FCD60	jis	GoV60	msz
FCD600	jis		
Rússia / CEI	2	Austrália / Nova Zelândia	1
VCH60	gost	600-3	as-nzs
B460	gost		
Itália	2	Bulgária	1
GS600-2	uni	600-2	bds
GS600-3	uni	Bélgica	1
		FNG60-2	nbn
Polónia	2	Países Baixos	1
Zs60003	pn	GN60	nen
ZS6002	pn		
Áustria	2	Finlândia	1
GGG600	onorm	GRP600	sfs
SG60	onorm		

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre EN-GJS-600-3

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	EN-JS1060	23 de ago. de 2026