

NÚMERO DE MATERIAL 2.4605 · CLASSE 2.4

NiCr23Mo16Al

N.º de material 2.4605


Composição química, valores mecânicos e físicos e 5 designações normativas de 4 regiões.

DENSIDADE 8.8 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 5 em 4 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 13 registados
-------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: Ni.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	8.8	g/cm³

Designações nas diversas normas

5 designações · 2 documentadas como idênticas

Internacional	2	Estados Unidos	1
N06059	iso	N06059 Nome próprio da qualidade	uns
NiCr23Mo16	iso	Japão	1
Europa	1	SNi6059	jis
NiCr23Mo16Al	Nome próprio da qualidade	din-en	

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre NiCr23Mo16Al

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	2.4605	1 de set. de 2026