

NÚMERO DE MATERIAL 1.3964 · CLASSE 1.3

X2CrNiMnMoNb21-16-5-3

N.º de material 1.3964


Composição química, valores mecânicos e físicos e 11 designações normativas de 3 regiões.

DENSIDADE	OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
7.9 g/cm ³	11 em 3 regiões	11 registados


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade situa-se fora do intervalo validado do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), pelo que aqui não é prevista nenhuma temperatura de transformação.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.9	g/cm³

Designações nas diversas normas

11 designações · 3 documentadas como idênticas

Estados Unidos		9	Europa		1
S20910	Nome próprio da qualidade	uns	X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3	Nome próprio da qualidade	din-en
XM-19	Nome próprio da qualidade	aisi-sae			
A193 Grade B8R		astm	Estados Unidos / Aeroespacial		
A194 Grade B8		astm	5764		ams
A240		astm			
A276		astm			
A314		astm			
A412		astm			
A479		astm			

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	1.3964	4 de set. de 2026