

PK10X25-7.4

também consta como PK10Kh25

Composição química, valores mecânicos e físicos e 3 designações normativas de 1 regiões.


OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
3 em 1 regiões	2 registados

Composição química Fração mássica em %



■ Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 74.9 % ■ Cr — 25 % ■ C — 0.1 %

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: Mn, Si, Ni, Mo.

Designações nas diversas normas 3 designações · 1 documentadas como idênticas

Rússia / CEI	3
PK10Kh25 Nome próprio da qualidade	gost
PK10X25	gost
PK10X25-7.4	gost

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre PK10X25-7.4

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	—	17 de ago. de 2026