

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1020

FC15

N.º de material EN-JL1020

também consta como EN-GJL-150

Composição química, valores mecânicos e físicos e 37 designações normativas de 22 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 37 em 22 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 2 registados
--------------------------------	---	--

Composição química

Fração mássica em %

Não dispomos de composição química documentada para este número de material.
--

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Propriedades físicas

2 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designações nas diversas normas

37 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos	6	Espanha	1
F11401 Nome próprio da qualidade	uns	FG15	une
F11701 Nome próprio da qualidade	uns		
A48-25B	aisi-sae	Internacional	1
C1.25B	aisi-sae	150	iso
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae	China	1
		HT150	gb
Reino Unido	3		
150	bs	Itália	1
Gr.150	bs	G15	uni
Grade 150	bs		
		Tchéquia	1
Suécia	3	422415	csn
0115	ss		
0115-00	ss	América Latina	1
0115	ss	FG150	copant
Europa	2	Hungria	1
EN-GJL-150 Nome próprio da qualidade	din-en	OV15	msz
GG-15 Nome próprio da qualidade	din-en		
		Romênia	1
França	2	FC150	stas
FGL150	afnor		
Ft 15 D	afnor	Austrália / Nova Zelândia	1
		T150	as-nzs
Japão	2		
FC15	jis	Bulgária	1
FC150	jis	Vch15	bds
Rússia / CEI	2	Bélgica	1
SCH15	gost	FGG15	nbn
C415	gost		
		Países Baixos	1
Polônia	2	GG15	nen
Z115	pn		
ZI150	pn	Taiwan	1
		FC150	cns
Áustria	2		
GG15	onorm		
GG150	onorm		

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre FC15

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE Ver a página do material	PESQUISA DE QUALIDADES Pesquisar todas as qualidades	N.º DE MATERIAL EN-JL1020	EMITIDA 3 de set. de 2026
---	--	-------------------------------------	-------------------------------------