

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1030

FC20

N.º de material EN-JL1030

também consta como EN-GJL-200

Composição química, valores mecânicos e físicos e 37 designações normativas de 22 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 37 em 22 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 2 registados
--------------------------------	---	--

Composição química	Fração mássica em %
Não dispomos de composição química documentada para este número de material.	

Temperaturas de transformação previstas
Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas	2 valores	
PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designações nas diversas normas		37 designações · 3 documentadas como idênticas	
Estados Unidos	5	Reino Unido	3
F12101 Nome próprio da qualidade	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

França	3	Internacional	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor		
Ft20	afnor	China	1
		HT200	gb
Suécia	3	Itália	1
0120	ss	G20	uni
0120-00	ss		
O120	ss	Tchéquia	1
		422420	csn
Europa	2	América Latina	1
EN-GJL-200 Nome próprio da qualidade	din-en	FG200	copant
GG-20 Nome próprio da qualidade	din-en		
		Hungria	1
Japão	2	OV20	msz
FC20	jis		
FC200	jis	Romênia	1
		FC200	stas
Rússia / CEI	2		
SCH20	gost	Austrália / Nova Zelândia	1
C420	gost	T220	as-nzs
Polônia	2	Bulgária	1
Z120	pn	Vch20	bds
ZI200	pn		
		Bélgica	1
Áustria	2	FGG20	nbn
GG20	onorm		
GG200	onorm	Países Baixos	1
		GG20	nen
Espanha	1		
FG20	une	Taiwan	1
		FC200	cns

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre FC20

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	EN-JL1030	6 de set. de 2026