

NÚMERO DE MATERIAL 1.7108 · CLASSE 1.7

1.7108


Composição química, valores mecânicos e físicos e 20 designações normativas de 11 regiões.

DENSIDADE 7.43 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 20 em 11 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 7 registados
--------------------------------	---	--


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: Ni, Mo.

Propriedades mecânicas

3 valores em 3 estados

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	280

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	248
ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES	HB
Annealed to achieve spheroidization of the carbides	230

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.43	g/cm³

Designações nas diversas normas

20 designações · 7 documentadas como idênticas

Estados Unidos	6	Polónia	2
G92600 Nome próprio da qualidade	uns	60S2	pn
G92620 Nome próprio da qualidade	uns	60S2A	pn
9260 Nome próprio da qualidade	aisi-sae		
9261 Nome próprio da qualidade	aisi-sae	França	1
9262 Nome próprio da qualidade	aisi-sae	61SC7	afnor
G92620	aisi-sae		
		Internacional	1
Europa	2	59Si7	iso
60SiCr7 Nome próprio da qualidade	din-en		
61SiCr7 Nome próprio da qualidade	din-en	Japão	1
		SUP7	jis
Reino Unido	2		
250A58	bs	Itália	1
250A61	bs	60SiCr8	uni
Rússia / CEI	2	Sérvia	1
60S2G	gost	Č.2430	srps
60C2F	gost		
		Bulgária	1
		60S2G	bds

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 1.7108

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

PESQUISA DE QUALIDADES

Pesquisar todas as qualidades

N.º DE MATERIAL

1.7108

EMITIDA

10 de set. de 2026