

NÚMERO DE MATERIAL 1.2714 · CLASSE 1.2

56NiCrMoV7-KU

N.º de material 1.2714

também consta como 55NiCrMoV7

Composição química, valores mecânicos e físicos e 31 designações normativas de 15 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 31 em 15 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 17 registados
--------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

calculadas a partir da composição · °C

AE3 PREVISTA 718 °C	AE1 PREVISTA 721 °C	ACM PREVISTA 716 °C	BS PREVISTA 480 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propriedades mecânicas

9 valores em 4 estados

ESTADO · DIMENSÃO		HB			HRC
Annealed		248			–
Quenched and tempered		–			42
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					248
QUENCHING 850°C, OIL, DRAWING 460 - 520°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
100 - 200	1570	1420	9	35	340
ESTADO · DIMENSÃO					HB
(annealing) , GOST 5950-2000					241

Propriedades físicas

8 valores

ESTADO · DIMENSÃO	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m	
100	–	38	300	
200	12.6	40	250	
300	–	42	200	
400	–	42	160	
500	–	44	–	
600	14.2	46	–	
PROPRIEDADE		VALOR	UNIDADE	
Massa volúmica		7.85	g/cm³	
Ponto de transformação Ac1		730	°C	
Ponto de transformação Ac3		780	°C	
Ponto de transformação Ar3		640	°C	
Ponto de transformação Ar1		610	°C	

Propriedades tecnológicas

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Soldabilidade	is not used.	
Sensibilidade a flocos	predisposed	

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Fragilidade de revenido	not predisposed	

Designações nas diversas normas

31 designações · 4 documentadas como idênticas

Rússia / CEI	4	Internacional	2
5KHNM	gost	55NiCrMoV7	iso
5KhNMF	gost	56NiCrMoV7	iso
5KHNV	gost		
5XHB	gost	Japão	2
		SKS51	jis
Europa	3	SKT4	jis
55NiCrMoV6	din-en	Tchéquia	2
55NiCrMoV7 Nome próprio da qualidade	din-en		
56NiCrMoV7 Nome próprio da qualidade	din-en	19662	csn
		19663	csn
Estados Unidos	3	Áustria	2
T61206 Nome próprio da qualidade	uns		
T61206 / L6	uns	W501	onorm
L6 Nome próprio da qualidade	aisi-sae	W502	onorm
Itália	3	França	1
44NiCrMoV7-KU	uni	55NCDV7	afnor
55NiCrMoV7KU	uni		
56NiCrMoV7-KU	uni	China	1
		5CrNiMo	gb
Polônia	3	Suécia	1
WNL	pn		
WNL1	pn	2550	ss
WNLV	pn		
		Eslováquia	1
Reino Unido	2		
BH224-5	bs	19 663	stn
BL6	bs	Sérvia	1
		Č.5742	srps

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 56NiCrMoV7-KU

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	1.2714	23 de ago. de 2026