

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0347 · КЛАСС 1.0

1.0347

Химический состав, механические и физические характеристики и 25 стандартных обозначений из 12 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 25 в 12 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 5 в наличии
--------------------------------	---	--

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 99.4 %
- Mn — 0.5 %
- C — 0.1 %
- P — 0.035 %
- Следы и примеси · 0 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Si, Ni, Cr, Mo.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

25 обозначений · 6 подтверждены как идентичные

Европа		8	Чехия		2
1.0336		din-en	11301		csn
DC 03 G 1	Собственное название марки	din-en	11304		csn
DC03		din-en	Испания		1
FeP03		din-en	AP02		une
RRSt 13	Собственное название марки	din-en	Япония		1
RRSt 3	Собственное название марки	din-en	SPCD		jis
St 13	Собственное название марки	din-en	Китай		1
USt14		din-en	E	Собственное название марки	gb
Соединенные Штаты		3	Россия / СНГ		1
A619		aisi-sae	08YU		gost
A1008 DS Type A+B	Собственное название марки	astm	Италия		1
A619		astm	FeP02		uni
Великобритания		3	Швеция		1
3CR		bs	1146		ss
CR2		bs	Словакия		1
CR3		bs	11 301		stn
Франция		2			
DC03		afnor			
E		afnor			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 1.0347

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.0347	6 сент. 2026 г.