

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JL1060

EN-JL1060

Химический состав, механические и физические характеристики и 35 стандартных обозначений из 21 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 35 в 21 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2 в наличии
--------------------------------	---	--

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

2 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	—
GOST 1412-85	—	179–290

Физические свойства

2 значений

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	—	42	—
100	—	—	11	—	545
ХАРАКТЕРИСТИКА			ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА	
Плотность			7.85	g/cm³	

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
nu	0.26	

Обозначения в разных стандартах

35 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты	3	Австрия	2
F13501 Собственное название марки	uns	GG35	onorm
Class50B	aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B	aisi-sae		
Великобритания	3	Испания	1
350	bs	FG35	une
350/22	bs		
Grade 350	bs	Международный	1
		350	iso
Франция	3	Китай	1
FGL350	afnor	HT350	gb
Ft 35 D	afnor		
Ft35	afnor	Чехия	1
		422435	csn
Швеция	3	Латинская Америка	1
0135	ss	FG350	copant
0135-00	ss		
0135	ss	Венгрия	1
Европа	2	OV35	msz
EN-GJL-350 Собственное название марки	din-en	Румыния	1
GG-35 Собственное название марки	din-en	FC350	stas
Япония	2	Австралия / Новая Зеландия	1
FC35	jis	T350	as-nzs
FC350	jis		
Россия / СНГ	2	Болгария	1
SCh35	gost	Vch35	bds
CЧ35	gost		
Италия	2	Бельгия	1
FC35	uni	FGG35	nbn
G35	uni	Нидерланды	1
		GG35	nen
Польша	2		
Z135	pn		
ZI350	pn		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по EN-JL1060

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ Перейти на страницу материала	ПОИСК МАРОК Искать по всем маркам	НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JL1060	ДАТА ВЫПУСКА 22 авг. 2026 г.
---	---	-------------------------------------	--