

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1030

EN-JS1030

Химический состав, механические и физические характеристики и 31 стандартных обозначений из 18 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm³	31 в 18 регионах	1 в наличии

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

4 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

31 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Франция	5	Швеция	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Австралия / Новая Зеландия	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Европа	2		
EN-GJS-400-15	Собственное название марки din-en	Соединенные Штаты	1
GGG-40	Собственное название марки din-en	60-40-18	aisi-sae
Великобритания	2	Испания	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		Чехия	1
Международный	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	Польша	1
		Zs40015	pn
Япония	2		
FCD40	jis	Болгария	1
FCD400	jis	380-17	bds
Китай	2	Австрия	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		Бельгия	1
Россия / СНГ	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
BЧ40	gost	Финляндия	1
		GRP400	sfs
Италия	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по EN-JS1030

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить запрос