

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1072

EN-JS1072

Химический состав, механические и физические характеристики и 31 стандартных обозначений из 18 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm³	31 в 18 регионах	1 в наличии

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

31 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Франция	5	Великобритания	2	
400/17	afnor	420-12	bs	
FCS 400-12	afnor	SNG 420	bs	
FGS370-17	afnor			
FGS400-12	afnor	Международный	2	
FGS400-15	afnor	400-12	iso	
		400-15	iso	
Европа	2	Япония	2	
EN-GJS-400-15U	Собственное название марки	din-en	FCD40	jis
GGG-40	Собственное название марки	din-en	FCD400	jis

Китай	2	Испания	1
QT400-15	gb	FGE 38-17	une
QT400-18	gb		
Россия / СНГ	2	Чехия	1
VCH40	gost	422304	csn
BЧ40	gost		
Италия	2	Польша	1
GS 370-17	uni	Zs40015	pn
GS400-12	uni	Болгария	1
		380-17	bds
Швеция	2	Австрия	1
07 17-02	ss	SG38	onorm
0717-00	ss		
Австралия / Новая Зеландия	2	Бельгия	1
0717-02	as-nzs	FNG38-17	nbm
300-17	as-nzs	Финляндия	1
Соединенные Штаты	1	GRP400	sfs
60-40-18	aisi-sae		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по EN-JS1072

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JS1072	30 авг. 2026 г.