

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1083

EN-JS1083

Химический состав, механические и физические характеристики и 29 стандартных обозначений из 21 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm³	29 в 21 регионах	1 в наличии

Химический состав	Массовая доля, %
Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.	

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Физические свойства			1 значений
ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА	
Плотность	7.85	g/cm³	

Обозначения в разных стандартах			29 обозначений · 2 подтверждены как идентичные		
Соединенные Штаты3			Великобритания2		
65-45-12		aisi-sae	500/7		bs
70-50-05		aisi-sae	SNG 500		bs
80-55-06		aisi-sae			
Европа2			Россия / СНГ2		
EN-GJS-500-7C	Собственное название марки	din-en	VCH50		gost
GGG-50	Собственное название марки	din-en	BЧ50		gost
			Италия2		
			GS 500		uni
			GS500-7		uni

Польша	2
ZS5002	pn
Zs5007	pn
Австрия	2
GGG500	onorm
SG50	onorm
Франция	1
FGS 500-7	afnor
Испания	1
FGE 50-7	une
Международный	1
500-7	iso
Япония	1
FCD500	jis
Китай	1
QT500-7	gb
Швеция	1
07 27-02	ss

Чехия	1
422305	csn
Латинская Америка	1
FMNP55005	copant
Венгрия	1
GoV50	msz
Австралия / Новая Зеландия	1
500-7	as-nzs
Болгария	1
500-2	bds
Бельгия	1
FNG50-7	nbn
Нидерланды	1
GN50	nen
Финляндия	1
GRP500	sfs

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по EN-JS1083

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JS1083	26 авг. 2026 г.