

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1092

EN-JS1092

Химический состав, механические и физические характеристики и 31 стандартных обозначений из 21 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm³	31 в 21 регионах	1 в наличии

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

31 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Великобритания		3	Соединенные Штаты		2
600/3	bs		80-55-06	aisi-sae	
600/7	bs		80-60-03	aisi-sae	
SNG 600	bs		Франция		2
Европа		2	FGS 600-3	afnor	
EN-GJS-600-3U	Собственное название марки	din-en	FGS600-2	afnor	
GGG-60	Собственное название марки	din-en	Япония		2
			FCD60	jis	
			FCD600	jis	

Россия / СНГ	2	Швеция	1
VCH60	gost	07 32-03	ss
BЧ60	gost		
Италия	2	Чехия	1
GS600-2	uni	422306	csn
GS600-3	uni		
Польша	2	Латинская Америка	1
Zs60003	pn	FMNP65003	copant
ZS6002	pn		
Австрия	2	Венгрия	1
GGG600	onorm	GoV60	msz
SG60	onorm		
Испания	1	Австралия / Новая Зеландия	1
FGE60-2	une	600-3	as-nzs
Международный	1	Болгария	1
600-3	iso	600-2	bds
Китай	1	Бельгия	1
QT600-3	gb	FNG60-2	nbn
		Нидерланды	1
		GN60	nen
		Финляндия	1
		GRP600	sfs

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по EN-JS1092

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JS1092	23 авг. 2026 г.