

НОМЕР МАТЕРИАЛА Ni 6055

Ni 6055

Химический состав, механические и физические характеристики и 1 стандартных обозначений из 1 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 1 в 1 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 17 в наличии
--------------------------------	---	---

Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 3.2 %
- Ni — 57 %
- Cr — 29.8 %
- Mo — 4 %
- Следы и примеси · 6 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.

C		≤ 0.03
Si		≤ 0.5
Mn		≤ 1
P		0.02
S		0.015
Cr		28.5–31 — Нетипично
Mo		3–5
Ni		52–62 — Нетипично
Co		≤ 0.1
Cu		≤ 0.3
Al		≤ 0.5
Ti		≤ 0.5
Nb		2.1–4 — Нетипично
B		≤ 0.003
Zr		≤ 0.02
Fe		≤ 14.4

Шкала логарифмическая, а не исходная^{0,01%} доля элемента в сплаве^{0,1%} — единственный честный способ^{1%} показать 0,01 % и 100 %^{10%} на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Состав этой марки выходит за проверенный диапазон опубликованной модели (окно низколегированного состава), поэтому температура превращения здесь не рассчитывается.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

1 обозначений · 1 подтверждены как идентичные

Европа	1
NiCr29Fe5Mo4Nb3	Собственное название марки din-en

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по Ni 6055

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	Ni 6055	21 авг. 2026 г.