

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.7227 · КЛАСС 1.7

42CD4S

Номер материала 1.7227

также значится как 42CrMoS4


Химический состав, механические и физические характеристики и 28 стандартных обозначений из 14 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.72 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 28 в 14 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 8 в наличии
--------------------------------	---	--


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Механические свойства

7 значений в 3 состояниях

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS		A
		% · Lo = 5,65 √So
≤ 16		10
16 – 40		11
40 – 100		12
100 – 160		13
160 – 250		14
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY		HB
Treated to improve shearability		255
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		241

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.72	g/cm³

Термическая обработка

2 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Смягчающий отжиг	Температура не указана	—
source joins the operations with + / procedural order		
Закалка	Температура не указана	—
Отпуск	Температура не указана	—

Обозначения в разных стандартах

28 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		5	Франция		4
G41400	Собственное название марки	uns	40CD4		afnor
G4145		uns	42CD4		afnor
4140	Собственное название марки	aisi-sae	42CD4S		afnor
4145		aisi-sae	42CD4u		afnor
A829		astm			

Соединенные Штаты / Авиакосмическая		4	Международный		1
6349	ams		42CrMoS4		iso
6381	ams		Япония		1
6382	ams		SCM4		jis
6395	ams		Италия		1
Россия / СНГ		4	42CrMo4		uni
38ChM	gost		Польша		1
38ChMA	gost		40HM		pn
38XM	gost		Сербия		1
38XMA	gost		Ї.4782		srps
Великобритания		2	Венгрия		1
708M40	bs		CMo4 E		msz
709M40	bs		Румыния		1
Европа		1	41MoCr11		stas
42CrMoS4	Собственное название марки	din-en			
Испания		1			
40CrMo41		une			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 42CD4S

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.7227	5 сент. 2026 г.