

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.3343 · КЛАСС 1.3

Z85WDCV

Номер материала 1.3343

также значится как S 6-5-2

Химический состав, механические и физические характеристики и 46 стандартных обозначений из 19 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 8.12 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 46 в 19 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
--------------------------------	---	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Следы и примеси · 3.7 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	8.12	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

46 обозначений · 4 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты6		Международный2	
T11302	Собственное название маркиuns	HS6-5-2	iso
611	Собственное название маркиaisi-sae	HS6-5-2C	iso
D3	aisi-sae		
M 2	aisi-sae		
T11302	aisi-sae		
M2	aisi-sae		
Россия / СНГ2			
		R6M5	gost
		P6M5	gost
Франция6		Швеция2	
HS6-5-2	afnor	2715	ss
HS6-5-2HC	afnor	2722	ss
X85WMoCrV6-5-4	afnor		
Z40CSD10	afnor		
Z85WDCV	afnor		
Z85WDCV06-05-04-02	afnor		
Испания4		Болгария2	
6-5-2	une	HS6-5-2C	bds
EM2	une	R6M5	bds
F.5603	une		
HS6-5-2	une		
Италия4		Австрия2	
15NiCrMo13	uni	BOHLERS600	onorm
HS6-5-2	uni	S600	onorm
HS6-5-2-2	uni		
X82WMoV6-5	uni		
Европа3		Китай1	
1.3343	din-en	W6Mo5Cr4V2	gb
HS6-5-2C	din-en		
S 6-5-2	din-en		
Великобритания3		Чехия1	
3343	bs	19830	csn
4959BA2	bs		
BM2	bs		
Япония3		Сербия1	
SKH51	jis	Ї.7680	srps
SKH9	jis		
SUH3	jis		
		Польша1	
		SW7M	pn
		Венгрия1	
		R6	msz
		Румыния1	
		Rp5	stas
		Республика Корея1	
		SKH51	Собственное название маркиks

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по Z85WDCV

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.3343	8 сент. 2026 г.