

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4864 · КЛАСС 1.4

ZI2NCS37.18

Номер материала 1.4864

также значится как X12NiCrSi35-16


Химический состав, механические и физические характеристики и 26 стандартных обозначений из 13 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 8 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 26 в 13 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 9 в наличии
---	---	--


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Mo.

Механические свойства

1 значений в 1 состояниях

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	223

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	8	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

26 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты	5	Испания	2
N08303	uns	F.3313	une
N08330	uns	F.3313-X 12 CrNi 36-16	une
330	aisi-sae	Международный	1
N08330	aisi-sae		
N08330	astm	H17	iso
Европа	4	Япония	1
1.4864	din-en	SUH330	jis
X12NiCrSi35-16	Собственное название марки		
X12NiCrSi36-16	Собственное название марки	Китай	1
X13NiCr35-16	Собственное название марки	1Cr16Ni35	gb
Франция	4	Россия / СНГ	1
Z12NCS35.16	afnor	XH35BT	gost
Z12NCS37-18	afnor	Чехия	1
Z20NCS33-16	afnor		
Z12NCS37.18	afnor	17 253	csn
Великобритания	3	бывшая Югославия	1
3076 NA 17	bs	Ѓ.4579	jus
INCOLOY alloy DS	bs	Польша	1
NA17	bs	H16N36S2	pn
		Румыния	1
		12SiCrNi360	stas

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по ZI2NCS37.18

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.4864	5 сент. 2026 г.