

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0972 · КЛАСС 1.0

1392

Номер материала 1.0972

также значится как QStE 300 TM

Химический состав, механические и физические характеристики и 14 стандартных обозначений из 6 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 14 в 6 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
--	--	---

Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 97.6 %
- Mn — 1.3 %
- Si — 0.5 %
- V — 0.2 %
- Следы и примеси · 0.4 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni, Cr,

Mo.

Механические свойства

5 значений в 2 состояниях

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	A80	A
	% · Lo = 80 mm	% · Lo = 5,65 √So
≤ 3	20	–
≥ 3	–	24

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM	RE	A
	N/mm ²	N/mm ²	%
Plate/Sheet Hot-rolled	490	325	22–25

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm ³

Обозначения в разных стандартах

14 обозначений · 6 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		5	Европа		2
1392	aisi-sae		QStE 300 TM	Собственное название марки	din-en
A1008	astm		S315MC	Собственное название марки	din-en
A1008 Grade 45 Class 1	astm				
A1011 Grade 45 Class 2	astm				
A1011 Grade 50	astm				
Великобритания		3	Франция		2
43F30	bs		E315D		afnor
43F35	bs		E335D		afnor
HR43F35	bs				
			Испания		1
			AE275HC		une
			Япония		1
			SPFH490		jis

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 1392

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ Перейти на страницу материала	ПОИСК МАРОК Искать по всем маркам	НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0972	ДАТА ВЫПУСКА 30 авг. 2026 г.
---	---	----------------------------------	--