

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JM1130

# 32510

## Номер материала EN-JM1130

также значится как EN-GJMB-350-10

Химический состав, механические и физические характеристики и 13 стандартных обозначений из 11 регионов.

|                                |                                               |                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ПЛОТНОСТЬ<br><b>7.85</b> g/cm³ | ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ<br><b>13</b> в 11 регионах | ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК<br><b>1</b> в наличии |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

### Химический состав

Массовая доля, %

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует. |
|--------------------------------------------------------------------------|

### Расчётные температуры превращения

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Механические свойства

3 значений в 1 состоянии

| СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР    | RM<br>N/mm² | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------|---------|---------|
| Casting, GOST 1215-79 | 333         | 10      | —       |
| GOST 1215-79          | —           | —       | 100–163 |

### Физические свойства

1 значений

| СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР | E<br>GPa |
|--------------------|----------|
| 20                 | 166      |

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕДИНИЦА |
|----------------|----------|---------|
| Плотность      | 7.85     | g/cm³   |

Обозначения в разных стандартах

13 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

|                   |                                      |          |       |
|-------------------|--------------------------------------|----------|-------|
| Европа            | 2                                    | Япония   | 1     |
| EN-GJMB-350-10    | Собственное название марки<br>din-en | FCMB35   | jis   |
| GTS-35-10         | Собственное название марки<br>din-en | Италия   | 1     |
| Россия / СНГ      | 2                                    | B35-10   | uni   |
| KCH35-10          | gost                                 | Швеция   | 1     |
| KЧ35-10           | gost                                 | 0815-00  | ss    |
| Соединенные Штаты | 1                                    | Чехия    | 1     |
| 32510             | aisi-sae                             | 422533   | csn   |
| Великобритания    | 1                                    | Польша   | 1     |
| B35-12            | bs                                   | Zcc35010 | pn    |
| Франция           | 1                                    | Австрия  | 1     |
| MM35-10           | afnor                                | GTS-350  | onorm |

**Примечание об использовании.** Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

### Запрос по 32510

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить  
запрос

|                               |                       |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ           | ПОИСК МАРОК           | НОМЕР МАТЕРИАЛА | ДАТА ВЫПУСКА    |
| Перейти на страницу материала | Искать по всем маркам | EN-JM1130       | 9 сент. 2026 г. |