

51416Se

также значится как S21800

Химический состав, механические и физические характеристики и 21 стандартных обозначений из 2 регионов.

ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
21 в 2 регионах	0 в наличии

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Обозначения в разных стандартах

21 обозначений · 1 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты	19	F593	astm
S21800	uns	F594	astm
S41623	uns	F738	astm
416Se	aisi-sae	F836	astm
51416Se	aisi-sae		
A193 Grade B8S	astm	Соединенные Штаты / Авиакосмическая	2
A194	astm	5610	ams
A240	astm	5848	ams
A276	astm		
A314	astm		
A473	astm		
A479	astm		
A511	astm		
A581	astm		
A582	astm		
A895	astm		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 51416Se

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	—	27 авг. 2026 г.