

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.6543 · КЛАСС 1.6

8622RH

Номер материала 1.6543

также значится как 21 NiCrMo 2 2


Химический состав, механические и физические характеристики и 18 стандартных обозначений из 3 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 18 в 3 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 9 в наличии
--	--	--


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

рассчитано по составу · °C

РАСЧЁТНАЯ AE3 803 °C	РАСЧЁТНАЯ AE1 722 °C	РАСЧЁТНАЯ ACM 466 °C	РАСЧЁТНАЯ BS 549 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

18 обозначений · 17 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		16	Европа		1
G86220	Собственное название марки	uns	21 NiCrMo 2 2	Собственное название марки	din-en
G87200	Собственное название марки	uns			
G88200	Собственное название марки	uns	Польша		1
H86220	Собственное название марки	uns	22HNM		pn
H87200	Собственное название марки	uns			
H88200	Собственное название марки	uns			
8622	Собственное название марки	aisi-sae			
8622H	Собственное название марки	aisi-sae			
8622RH	Собственное название марки	aisi-sae			
8719	Собственное название марки	aisi-sae			
8720	Собственное название марки	aisi-sae			
8720H	Собственное название марки	aisi-sae			
8720RH	Собственное название марки	aisi-sae			
8822	Собственное название марки	aisi-sae			
8822H	Собственное название марки	aisi-sae			
8822RH	Собственное название марки	aisi-sae			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 8622RH

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.6543	23 авг. 2026 г.