

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.6562 · КЛАСС 1.6

E4340 Mod

Номер материала 1.6562

также значится как 40 NiCrMo 8 4

Химический состав, механические и физические характеристики и 33 стандартных обозначений из 9 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 33 в 9 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
--------------------------------	--	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 95.5 %
- Ni — 1.8 %
- Cr — 0.8 %
- Mn — 0.8 %
- Следы и примеси · 1.1 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

рассчитано по составу · °C

РАСЧЁТНАЯ AE3 741 °C	РАСЧЁТНАЯ AE1 711 °C	РАСЧЁТНАЯ ACM 619 °C	РАСЧЁТНАЯ BS 501 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

33 обозначений · 9 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		13	Европа		2
G43370	Собственное название марки	uns	40 NiCrMo 8 4	Собственное название марки	din-en
G43376	Собственное название марки	uns	40NiCrMo8-4	Собственное название марки	din-en
G43406		uns	Великобритания		2
H43406	Собственное название марки	uns	817M40		bs
K24064	Собственное название марки	uns	S155		bs
4337	Собственное название марки	aisi-sae	Россия / СНГ		2
4340		aisi-sae	40ChN2MA		gost
E4337	Собственное название марки	aisi-sae	40KhN2MA		gost
E4340		aisi-sae	Италия		2
E4340 Mod		aisi-sae	40 NiCrMo 7		uni
E4340H	Собственное название марки	aisi-sae	NCM 4		uni
A322		astm	Польша		2
A331		astm	34HNM		pn
Соединенные Штаты / Авиакосмическая		8	40HNMA		pn
6257		ams	Франция		1
6359		ams	40 NCD 7		afnor
6409		ams	Турция		1
6414		ams	Ç 4340		mke
6415		ams			
6417		ams			
6419		ams			
6484		ams			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по E4340 Mod

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.6562	6 сент. 2026 г.