

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.1555 · КЛАСС 1.1

W1-11-1/2

Номер материала 1.1555

также значится как C120U


Химический состав, механические и физические характеристики и 31 стандартных обозначений из 16 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm ³	31 в 16 регионах	12 в наличии


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

9 значений в 4 состояниях

SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					217
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР					RM N/mm ² A5 %
0.08 - 3					750 10
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z % KCU kJ/m ²
Steel		590-690	325	28	50 270
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР					HB
(annealing) , GOST 1435-99					217

Физические свойства

7 значений

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.83	209	—	—	—	—
100	7.809	205	10.5	45	469	252
200	7.781	200	11.8	43	503	333
300	7.749	193	12.6	40	519	430
400	7.713	185	13.4	37	536	540
500	7.675	178	13.1	35	553	665
600	7.634	166	14.8	32	720	802
700	7.592	—	15.3	28	611	964
800	7.565	—	15	24	712	1152
900	7.489	—	16.3	25	703	1196
1000	—	—	16.8	—	699	—
ХАРАКТЕРИСТИКА				ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА	
Плотность				7.85	g/cm ³	
Критическая точка Ac1				730	°C	
Критическая точка Ac3				820	°C	
Критическая точка Ar1				700	°C	

Технологические свойства

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Свариваемость	is not used.	
Флокеночувствительность	not predisposed	
Склонность к отпускной хрупкости	not predisposed	

Обозначения в разных стандартах

31 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		4	Чехия		2
T72301		uns	19221		csn
W1-11-1/2		aisi-sae	19225		csn
W112	Собственное название марки	aisi-sae			
W1C 1,20%	Собственное название марки	aisi-sae	Польша		
			2		
Европа		3	N12		
			pn		
C110W1		din-en	N12E		
			pn		
C120U	Собственное название марки	din-en	Венгрия		
			2		
C125W		din-en	S121		
			msz		
Китай		3	S122		
			msz		
T00123		gb	Великобритания		
			1		
T11		gb	BW1C		
			bs		
T12A		gb	Международный		
			1		
Россия / СНГ		3	C120U		
			iso		
u12		gost	Италия		
			1		
Y12		gost	C120KU		
			uni		
Y12A		gost			
Франция		2	Словакия		
			1		
C120E3U		afnor	19 221		
			stn		
Y2120		afnor	Болгария		
			1		
Испания		2	U12		
			bds		
C120		une	Австрия		
			1		
F-1523		une	K990		
			onorm		
Япония		2			
SK120		jis			
SK2		jis			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по W1-11-1/2

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.1555	22 авг. 2026 г.