

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JL1060

# T350

## Номер материала EN-JL1060

также значится как EN-GJL-350

Химический состав, механические и физические характеристики и 35 стандартных обозначений из 21 регионов.

|                                            |                                               |                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ПЛОТНОСТЬ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ<br><b>35</b> в 21 регионах | ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК<br><b>2</b> в наличии |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.

### Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

2 значений в 1 состоянии

| СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | HB      |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| Casting, GOST 1412-85 | 350                     | —       |
| GOST 1412-85          | —                       | 179–290 |

Физические свойства

2 значений

| СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) | CP<br>J/(kg·K) |
|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 20                 | 7.4                      | 140      | —                            | 42                | —              |
| 100                | —                        | —        | 11                           | —                 | 545            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕДИНИЦА |
|----------------|----------|---------|
| Плотность      | 7.85     | g/cm³   |
| nu             | 0.26     |         |

Обозначения в разных стандартах

35 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

|                                                                                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <div>Соединенные Штаты</div> <div>3</div> <div>F13501<div>Собственное название марки</div>uns</div> <div>Class50Baisi-sae</div> <div>No 50 Baisi-sae</div>  | <div>Австрия</div> <div>2</div> <div>GG35onorm</div> <div>GG350onorm</div> |
| <div>Великобритания</div> <div>3</div> <div>350bs</div> <div>350/22bs</div> <div>Grade 350bs</div>                                                          | <div>Испания</div> <div>1</div> <div>FG35une</div>                         |
| <div>Франция</div> <div>3</div> <div>FGL350afnor</div> <div>Ft 35 Dafnor</div> <div>Ft35afnor</div>                                                         | <div>Международный</div> <div>1</div> <div>350iso</div>                    |
| <div>Швеция</div> <div>3</div> <div>0135ss</div> <div>0135-00ss</div> <div>0135ss</div>                                                                     | <div>Китай</div> <div>1</div> <div>HT350gb</div>                           |
| <div>Европа</div> <div>2</div> <div>EN-GJL-350<div>Собственное название марки</div>din-en</div> <div>GG-35<div>Собственное название марки</div>din-en</div> | <div>Чехия</div> <div>1</div> <div>422435csn</div>                         |
| <div>Япония</div> <div>2</div> <div>FC35jis</div> <div>FC350jis</div>                                                                                       | <div>Латинская Америка</div> <div>1</div> <div>FG350copant</div>           |
| <div>Россия / СНГ</div> <div>2</div> <div>SCH35gost</div> <div>СЧ35gost</div>                                                                               | <div>Венгрия</div> <div>1</div> <div>OV35msz</div>                         |
| <div>Италия</div> <div>2</div> <div>FC35uni</div> <div>G35uni</div>                                                                                         | <div>Румыния</div> <div>1</div> <div>FC350stas</div>                       |
| <div>Польша</div> <div>2</div> <div>Z135pn</div> <div>ZI350pn</div>                                                                                         | <div>Австралия / Новая Зеландия</div> <div>1</div> <div>T350as-nzs</div>   |
|                                                                                                                                                             | <div>Болгария</div> <div>1</div> <div>Vch35bds</div>                       |
|                                                                                                                                                             | <div>Бельгия</div> <div>1</div> <div>FGG35nbn</div>                        |
|                                                                                                                                                             | <div>Нидерланды</div> <div>1</div> <div>GG35nen</div>                      |

**Примечание об использовании.** Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

### Запрос по T350

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

| ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ                           | ПОИСК МАРОК                           | НОМЕР МАТЕРИАЛА | ДАТА ВЫПУСКА    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <a href="#">Перейти на страницу материала</a> | <a href="#">Искать по всем маркам</a> | EN-JL1060       | 30 авг. 2026 г. |