

НОМЕР МАТЕРИАЛА 2.4856 · КЛАСС 2.4

В 443

Номер материала 2.4856

также значится как NiCr22Mo9Nb

Химический состав, механические и физические характеристики и 24 стандартных обозначений из 4 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 8.4 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 24 в 4 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 15 в наличии
---	--	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 4.4 %
- Ni — 58 %
- Cr — 21.5 %
- Mo — 9 %
- Следы и примеси · 7.1 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Механические свойства

1 значений в 1 состояниях

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	240

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	8.4	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

24 обозначений · 4 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		17	Соединенные Штаты / Авиакосмическая		5
N06625	Собственное название марки	uns	5599		ams
N06626	Собственное название марки	uns	5666		ams
N26010	Собственное название марки	uns	5837		ams
N26625		uns	5869		ams
5581		aisi-sae	5879		ams
В 366		astm	Европа		
В 443		astm			
В 443 Gr 1		astm	NiCr22Mo9Nb	Собственное название марки	din-en
В 446		astm	Франция		
В 564		astm			
В444		astm	NC 22 FeDNB		afnor
В704		astm			
В705		astm			
В751		astm			
В775		astm			
В829		astm			
F3056		astm			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по В 443

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	2.4856	10 сент. 2026 г.