

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.6523 · КЛАСС 1.6

805H17

Номер материала 1.6523

также значится как 20NiCrMo2-2


Химический состав, механические и физические характеристики и 63 стандартных обозначений из 18 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.75 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 63 в 18 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 9 в наличии
--------------------------------	---	--


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

рассчитано по составу · °C

РАСЧЁТНАЯ AE3 804 °C	РАСЧЁТНАЯ AE1 725 °C	РАСЧЁТНАЯ ACM 471 °C	РАСЧЁТНАЯ BS 546 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Механические свойства

8 значений в 5 состояниях

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
, GOST 4543-71	1180–1570	930	7	590
SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				212
TREATED TO HARDNESS RANGE				HB
Treated to hardness range				161–212
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE				HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range				149–194
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²			
200	1100			

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.75	g/cm ³

Термическая обработка

4 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Цементация	Температура не указана	—
source joins the operations with + / procedural order		
Закалка	Температура не указана	—
Отпуск	Температура не указана	—
Закалка	Температура не указана	—
source joins the operations with (or)		
Отжиг	Температура не указана	—
Отпуск	Температура не указана	—

Обозначения в разных стандартах

63 обозначений · 14 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		20	Испания		3
G86170	Собственное название марки	uns	20NiCrMo2		une
G86200	Собственное название марки	uns	20NiCrMo2-2		une
H86170	Собственное название марки	uns	20NiCrMo3-1		une
H86200	Собственное название марки	uns	Китай		
K12147	Собственное название марки	uns			
8615 8617 8620 8622		aisi-sae	20CrNiMo		gb
8617	Собственное название марки	aisi-sae	20CrNiMoH		gb
8617H	Собственное название марки	aisi-sae	G20CrNiMo		gb
8620	Собственное название марки	aisi-sae	Международный		
8620H	Собственное название марки	aisi-sae			
8620RH	Собственное название марки	aisi-sae	20NiCrMo2		iso
8622H		aisi-sae	20NiCrMoS2		iso
8717	Собственное название марки	aisi-sae	Япония		
EX5	Собственное название марки	aisi-sae			
G86170		aisi-sae	SNCM220		jis
G86200		aisi-sae	SNCM220H		jis
H86170		aisi-sae	Россия / СНГ		
H86200		aisi-sae			
J11442		aisi-sae	20KHGNM		gost
K12147		aisi-sae	20XГНМ		gost
Великобритания		9	Чехия		2
20NiCrMo2-2		bs	16 125 PH		csn
20NiCrMoS2-2		bs	16125		csn
362		bs	Польша		
805H17		bs			
805H20		bs	20HNM		pn
805H22		bs	20HNMA		pn
805M20		bs	Финляндия		
806M20		bs			
EN362		bs	21NiCrMo2		sfs
Австралия / Новая Зеландия		4	506		sfs
8617		as-nzs	Республика Корея		
8617H		as-nzs			
8620		as-nzs	SNCM220		ks
8620H		as-nzs	SNCM220H		ks
Европа		3	Италия		
1.6523		din-en			
20NiCrMo2-2	Собственное название марки	din-en	20NiCrMo2		uni
21NiCrMo2	Собственное название марки	din-en	Швеция		
Франция		3			
20NCD2		afnor	2506		ss
20NiCrMo2		afnor	Латинская Америка		
22NCD2		afnor			
			8620		copant
			Сербия		
			Ѓ.7422		srps

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 805H17

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.6523	8 сент. 2026 г.