

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4512 · КЛАСС 1.4

LW 19

Номер материала 1.4512

также значится как X2CrTi12


Химический состав, механические и физические характеристики и 27 стандартных обозначений из 9 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.7 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 27 в 9 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 8 в наличии
---	--	--


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni, Mo.

Механические свойства

3 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Plate/Sheet	360	175	22

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.7	g/cm ³

Обозначения в разных стандартах

27 обозначений · 4 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		10	Европа		2
S40900	Собственное название марки	uns	X2CrTi12	Собственное название марки	din-en
409	Собственное название марки	aisi-sae	X6CrTi12	Собственное название марки	din-en
51409		aisi-sae	Франция		2
S40900		aisi-sae	Z3CT12		afnor
A1012		astm	Z6CT12		afnor
A268		astm	Италия		2
A651		astm	X2CrTi12		uni
A791		astm	X6CrTi12		uni
A803		astm	Испания		1
TP409		astm	F.3121		une
Япония		5	Международный		1
SUH 409		jis	X6CrTi12		iso
SUH 409L		jis	Бразилия		1
SUS 409LTB		jis	409		abnt
SUS 409TB		jis			
SUS409L		jis			
Великобритания		3			
409S		bs			
409S19		bs			
LW 19		bs			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по LW 19

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.4512	5 сент. 2026 г.