

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.8963 · КЛАСС 1.8

400AAT

Номер материала 1.8963

также значится как S355J2G1W

Химический состав, механические и физические характеристики и 29 стандартных обозначений из 9 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 29 в 9 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 15 в наличии
--------------------------------	--	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 96 %
- Mn — 1 %
- Ni — 0.7 %
- Cr — 0.6 %
- Следы и примеси · 1.8 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

рассчитано по составу · °C

РАСЧЁТНАЯ АЕЗ 814 °C	РАСЧЁТНАЯ АЕ1 722 °C	РАСЧЁТНАЯ АСМ 423 °C	РАСЧЁТНАЯ ВS 526 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Механические свойства

16 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	REH N/mm²	RM N/mm²	A80 %	A %
1.5 – 2	–	–	16	–
2 – 2.5	–	–	17	–
2.5 – 3	–	–	18	–
≤ 3	–	510–680	–	–
3 – 100	–	470–630	–	–
3 – 40	–	–	–	22
≤ 16	355	–	–	–
16 – 40	345	–	–	–
40 – 63	335	–	–	21
63 – 80	325	–	–	–
63 – 100	–	–	–	20
80 – 100	315	–	–	–
100 – 150	295	450–600	–	18

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

29 обозначений · 12 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		15	Великобритания		1
K11430	Собственное название марки	uns	WR50C		bs
K11538	Собственное название марки	uns	Франция		1
K11541	Собственное название марки	uns			
K11552	Собственное название марки	uns	E36WB4		afnor
K11567	Собственное название марки	uns	Япония		1
K12010	Собственное название марки	uns			
K12032	Собственное название марки	uns	SMA570W		jis
K12043	Собственное название марки	uns	Италия		1
K12044	Собственное название марки	uns			
K12211		uns	Fe510D2K1		uni
K12609		uns	Чехия		1
A588Gr.A	aisi-sae				
A600A	aisi-sae		15127		csn
A600B	aisi-sae		Словакия		1
A600C	aisi-sae				
Европа		7	15 127		stn
A600C	din-en		Канада		1
Fe510D2K1	din-en				
S355J2G1W	Собственное название марки	din-en	400AAT		csa
S355J2W	Собственное название марки	din-en			
S355J2W(+N)		din-en			
WSt52.3		din-en			
WTSt 52-3	Собственное название марки	din-en			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 400AAT

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.8963	29 авг. 2026 г.