

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4312 · КЛАСС 1.4

422 931

Номер материала 1.4312

также значится как GX10CrNi18-8

Химический состав, механические и физические характеристики и 43 стандартных обозначений из 15 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 43 в 15 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 8 в наличии
--------------------------------	---	--

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 69.1 %
- Cr — 18.3 %
- Ni — 9 %
- Si — 2 %
- Следы и примеси · 1.7 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Mo.

Механические свойства

5 значений в 1 состояниях

QUENCHING 1050 - 1100°C	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
to 100	441	177	25	35	981

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Термическая обработка

2 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Закалка	950–1050 °C	Вода
Закалка	1050–1100 °C	—

Обозначения в разных стандартах

43 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Россия / СНГ		12	Япония		3
10Ch18N9L	gost		SCS12	jis	
10Kh18N9BL	gost		SCS13	jis	
10KH18N9L	gost		SCS13A	jis	
10X18H9Л	gost		Китай		3
12KH18N9TL	gost		ZG12Cr18Ni9Ti	gb	
12X18H9ТЛ	gost		ZG1Cr18Ni9	gb	
PK10Kh18N9T	gost		ZG1Cr18Ni9Ti	gb	
ПК10Х18Н9Т-6.4	gost		Франция		2
ПК10Х18Н9Т-6.8	gost		Z10CN18-9M	afnor	
ПК10Х18Н9Т-7.2	gost		Z6CN18-10M	afnor	
ПК10Х18Н9Т-7.6	gost		Чехия		2
X18H9БЛ	gost		422 931	csn	
Соединенные Штаты		5	422933	csn	
J92701	Собственное название марки	uns	Польша		2
CF-16F	aisi-sae		LH18N9	pn	
J92630	aisi-sae		LH18N9T	pn	
J92701	aisi-sae		Венгрия		2
J92710	aisi-sae		AoX12CrNi18-9	msz	
Великобритания		3	AoX12CrNiTi18-9	msz	
302C25	bs				
ANC 3 grade A	bs				
ANC3A	bs				

Румыния	2	Европа	1
T15NiCr180	stas	GX10CrNi18-8	Собственное название маркиdin-en
T15TiNiCr180	stas		
Болгария	2	Италия	1
Ch18N10SL	bds	GX6CrNi20-10	uni
Ch18N10TSL	bds	Швеция	1
Республика Корея	2	2333	ss
SSC12	ks		
SSC13A	ks		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 422 931

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.4312	12 сент. 2026 г.