

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.1220 · КЛАСС 1.1

# C56D2

## Номер материала 1.1220


Химический состав, механические и физические характеристики и 3 стандартных обозначений из 2 регионов.

| ПЛОТНОСТЬ  | ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК |
|------------|--------------------|------------------------|
| 7.85 g/cm³ | 3 в 2 регионах     | 12 в наличии           |


### Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

рассчитано по составу · °C

|                         |                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| РАСЧЁТНАЯ AE3<br>752 °C | РАСЧЁТНАЯ AE1<br>721 °C | РАСЧЁТНАЯ ACM<br>659 °C | РАСЧЁТНАЯ BS<br>573 °C |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

Физические свойства

1 значений

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕДИНИЦА |
|----------------|----------|---------|
| Плотность      | 7.85     | g/cm³   |

Обозначения в разных стандартах

3 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

|                    |                                    |         |                                  |
|--------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Соединенные Штаты2 |                                    | Европа1 |                                  |
| G10550             | Собственное название маркиuns      | C56D2   | Собственное название маркиdin-en |
| 1055               | Собственное название маркиaisi-sae |         |                                  |

**Примечание об использовании.** Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

### Запрос по C56D2

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить  
запрос

|                                                      |                                      |                           |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ<br>Перейти на страницу материала | ПОИСК МАРОК<br>Искать по всем маркам | НОМЕР МАТЕРИАЛА<br>1.1220 | ДАТА ВЫПУСКА<br>8 сент. 2026 г. |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|