

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0060 · КЛАСС 1.0

E335+CR

Номер материала 1.0060

Химический состав, механические и физические характеристики и 55 стандартных обозначений из 21 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm³	55 в 21 регионах	4 в наличии

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



● Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 99.9 % ● P — 0 % ● S — 0 % ● N — 0 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

55 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Россия / СНГ6		Болгария3	
S345	gost	ASt6	bds
St5ps	gost	E335	bds
St5sp	gost	WSt6sp	bds
St6ps	gost	Франция2	
St6sp	gost	A60-2	afnor
Ст6сп	gost	E335	afnor
Европа5		Международный2	
E335	din-en	Fe590	iso
E335+CR	din-en	FeE690	iso
Fe590-2	din-en	Япония2	
St 60-2 G	din-en	SM570	jis
St60-2	din-en	SM58	jis
Великобритания5		Китай2	
4360-55C	bs	HRB335	gb
4360-55E	bs	Q345C	gb
55C	bs	Польша2	
E335	bs	MSt6	pn
Fe590-2FN	bs	St6	pn
Испания4		Австрия2	
A590	une	St590	onorm
A590-2	une	St60F	onorm
E355	une	Бельгия2	
Fe590-2FN	une	A590-1.2	nbn
Италия4		FE590-2FN	nbn
E335	uni	Чехия1	
Fe580	uni	11600	csn
Fe590	uni	Словакия1	
Fe60-2	uni	11 600	stn
Соединенные Штаты3		Сербия1	
A572	aisi-sae	Ѓ.0645	srps
A572Gr.65	aisi-sae	Румыния1	
A678 Grade C	astm	OL60.1k	stas
Швеция3		Швейцария1	
1650	ss	St60-2	snv
1650-00	ss		
1650-01	ss		
Венгрия3			
A 60	msz		
E355	msz		
Fe590-2	msz		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по E335+CR

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.0060	21 авг. 2026 г.