

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1093

EN-GJS-600-3C

Номер материала EN-JS1093

Химический состав, механические и физические характеристики и 31 стандартных обозначений из 21 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm³	31 в 21 регионах	1 в наличии

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

31 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Великобритания		3	Соединенные Штаты		2
600/3	bs		80-55-06		aisi-sae
600/7	bs		80-60-03		aisi-sae
SNG 600	bs		Франция		2
Европа		2	FGS 600-3		afnor
EN-GJS-600-3C	Собственное название марки	din-en	FGS600-2		afnor
GGG-60	Собственное название марки	din-en			

Япония	2	Швеция	1
FCD60	jis	07 32-03	ss
FCD600	jis		
Россия / СНГ	2	Чехия	1
VCH60	gost	422306	csn
ВЧ60	gost		
Италия	2	Латинская Америка	1
GS600-2	uni	FMNP65003	copant
GS600-3	uni		
Польша	2	Венгрия	1
Zs60003	pn	GoV60	msz
ZS6002	pn		
Австрия	2	Австралия / Новая Зеландия	1
GGG600	onorm	600-3	as-nzs
SG60	onorm		
Испания	1	Болгария	1
FGE60-2	une	600-2	bds
Международный	1	Бельгия	1
600-3	iso	FNG60-2	nbn
Китай	1	Нидерланды	1
QT600-3	gb	GN60	nen
		Финляндия	1
		GRP600	sfs

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по EN-GJS-600-3C

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JS1093	22 авг. 2026 г.