

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1092

EN-GJS-600-3U

Номер материала EN-JS1092

Химический состав, механические и физические характеристики и 31 стандартных обозначений из 21 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7.85 g/cm³	31 в 21 регионах	1 в наличии

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

31 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Великобритания		3	Соединенные Штаты		2
600/3	bs		80-55-06		aisi-sae
600/7	bs		80-60-03		aisi-sae
SNG 600	bs		Франция		2
Европа		2	FGS 600-3		afnor
EN-GJS-600-3U	Собственное название марки	din-en	FGS600-2		afnor
GGG-60	Собственное название марки	din-en			

Япония	2
FCD60	jis
FCD600	jis
Россия / СНГ	2
VCH60	gost
BЧ60	gost
Италия	2
GS600-2	uni
GS600-3	uni
Польша	2
Zs60003	pn
ZS6002	pn
Австрия	2
GGG600	onorm
SG60	onorm
Испания	1
FGE60-2	une
Международный	1
600-3	iso
Китай	1
QT600-3	gb

Швеция	1
07 32-03	ss
Чехия	1
422306	csn
Латинская Америка	1
FMNP65003	copant
Венгрия	1
GoV60	msz
Австралия / Новая Зеландия	1
600-3	as-nzs
Болгария	1
600-2	bds
Бельгия	1
FNG60-2	nbn
Нидерланды	1
GN60	nen
Финляндия	1
GRP600	sfs

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по EN-GJS-600-3U

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JS1092	26 авг. 2026 г.