

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4408 · КЛАСС 1.4

G-X 6 CrNiMo 18 10

Номер материала 1.4408


Химический состав, механические и физические характеристики и 17 стандартных обозначений из 7 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 17 в 7 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
--	--	---


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Состав этой марки выходит за проверенный диапазон опубликованной модели (окно низколегированного состава), поэтому температура превращения здесь не рассчитывается.

Механические свойства

4 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB
Casting	440	185	28	—
Solution heat treatment	—	—	—	183

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm ³

Обозначения в разных стандартах

17 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Европа		3	Япония		3
1.4408	din-en		SCS 14A	jis	
G-X 6 CrNiMo 18 10	Собственное название марки	din-en	SCS 14X	jis	
GX5CrNiMo19-11-2	Собственное название марки	din-en	SCS14	jis	
Соединенные Штаты		3	Испания		2
J92900	Собственное название марки	uns	F.8414	une	
CF-8M	aisi-sae		F.8414-AM-X7 CrNiMo20 10	une	
J92900	aisi-sae		Россия / СНГ		2
Великобритания		3	07Ch18N10G2	gost	
316C16	bs		S2M2L	gost	
845 grade B	bs		Швеция		1
ANC 4 grade B	bs		2343	ss	

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по G-X 6 CrNiMo 18 10

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.4408	14 сент. 2026 г.