

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JM1160

GTS-55-04

Номер материала EN-JM1160

также значится как EN-GJMB-550-4

Химический состав, механические и физические характеристики и 11 стандартных обозначений из 9 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 11 в 9 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 1 в наличии
--	--	--

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

3 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	539	3–4	–
GOST 1215-79	–	–	192–241

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm ³

Обозначения в разных стандартах

11 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Европа	2	Франция	1
EN-GJMB-550-4	Собственное название марки din-en	MN550-4	afnor
GTS-55-04	Собственное название марки din-en		
Россия / СНГ	2	Япония	1
KCH55-4	gost	FCMP540	jis
KЧ55-4	gost	Италия	1
Соединенные Штаты	1	P55-04	uni
6004	aisi-sae	Чехия	1
Великобритания	1	422555	csn
P55-04	bs	Польша	1
		Zcp55004	pn

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по GTS-55-04

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JM1160	21 авг. 2026 г.