

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.3255 · КЛАСС 1.3

HS18-1-2-5

Номер материала 1.3255


Химический состав, механические и физические характеристики и 25 стандартных обозначений из 14 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
8.7 g/cm³	25 в 14 регионах	11 в наличии


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Механические свойства

1 значений в 1 состояниях

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	НВ
Annealed	269

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	8.7	g/cm³

Термическая обработка

2 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Отжиг	Температура не указана	—
source joins the operations with + / procedural order		
Закалка	Температура не указана	—
Отпуск	Температура не указана	—

Обозначения в разных стандартах

25 обозначений · 5 подтверждены как идентичные

Европа		3	Россия / СНГ		2
1.3255	din-en		R18K5F2		gost
HS18-1-2-5	Собственное название марки	din-en	P18K5Ф2		gost
S18-1-2-5	Собственное название марки	din-en			
Соединенные Штаты		3	Италия		2
T12004	Собственное название марки	uns	HS18-1-1-5		uni
T12004		aisi-sae	X78WCo1805KU		uni
T4	Собственное название марки	aisi-sae	Великобритания		1
Франция		3	BT4		bs
18-05-04-01		afnor	Япония		1
Z80WKCV		afnor	SKH3		jis
Z80WKCV18-05-04-01		afnor	Чехия		1
Испания		3	19 855		csn
18-1-1-5		une	Сербия		1
F.5530		une	Ѓ.6980		srps
HS18-1-1-5		une	Болгария		1
Китай		2	R18K5F2		bds
W18Cr4VCo4		gb	Австрия		1
W18Cr4VCo5		gb	S305		onorm

Республика Корея	1
SKH3	ks

Собственное название марки

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по HS18-1-2-5

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ

Перейти на страницу
материала

ПОИСК МАРОК

Искать по всем маркам

НОМЕР МАТЕРИАЛА

1.3255

ДАТА ВЫПУСКА

21 авг. 2026 г.