

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0443 · КЛАСС 1.0

HX 300 PD

Номер материала 1.0443

также значится как H 300 PD

Химический состав, механические и физические характеристики и 39 стандартных обозначений из 14 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 39 в 14 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 14 в наличии
--------------------------------	---	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 98,5 %
- Mn — 0.7 %
- Si — 0.5 %
- P — 0.1 %
- Следы и примеси · 0.2 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

5 значений в 1 состоянии

NORMALIZING 880 - 900°C,DRAWING 630 - 650°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
to 100	412	216	22	35	491

Физические свойства

8 значений

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.85	201	—	54	—	170
100	—	196	12.2	53	487	220
200	—	188	12.7	51	500	294
300	—	183	13.1	48	517	385
400	—	173	13.5	43	533	490
500	—	165	13.9	39	559	604
600	—	152	14.4	35	588	761
700	—	132	14.9	32	638	932
800	—	120	12.6	27	706	1101
900	—	—	12.4	27	706	1139

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm ³
Критическая точка Ac1	735	°C
Критическая точка Ac3	854	°C
Критическая точка Ar3	835	°C
Критическая точка Ar1	680	°C

Технологические свойства

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Свариваемость	without limitations.	
Флокеночувствительность	not predisposed	
Склонность к отпускной хрупкости	not predisposed	

Обозначения в разных стандартах

39 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		9	Польша		3
1A	aisi-sae		L20		pn
2A	aisi-sae		L450		pn
A10	aisi-sae		LII400		pn
Gr.WCA	aisi-sae		Европа		
GrLCA	aisi-sae		2		
GrWCB	aisi-sae		H 300 PD	Собственное название марки	din-en
J02002	aisi-sae		HX 300 PD	Собственное название марки	din-en
J02502	aisi-sae		Италия		
N1	aisi-sae		2		
Франция		4	FeG45		uni
230-400-M	afnor		GC20		uni
A48M1	afnor		Чехия		
FA-M	afnor		2		
FB-M	afnor		422 640		csn
Япония		4	422 643		csn
SC410	jis		Болгария		
SC450	jis		2		
SC46	jis		25LI		bds
SCPH1	jis		25LII		bds
Россия / СНГ		4	Швеция		
20L	gost		1		
20Л	gost		1305		ss
25L	gost		Венгрия		
25Л	gost		1		
Великобритания		3	Ао450FK		msz
161-430	bs		Румыния		
161-430A	bs		1		
430A	bs		OT450-3		stas
			Австрия		
			1		
			GS45		onorm

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по HX 300 PD

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.0443	24 авг. 2026 г.