

НОМЕР МАТЕРИАЛА 2.4878 · КЛАСС 2.4

NiCr25Co20TiMo

Номер материала 2.4878

Химический состав, механические и физические характеристики и 1 стандартных обозначений из 1 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 1 в 1 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 18 в наличии
--------------------------------	---	---

Химический состав

Массовая доля, %


Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 47.8 %
- Cr — 24 %
- Co — 20 %
- Ti — 3 %
- Следы и примеси · 5.2 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.

C		0.03–0.07
Si		≤ 0.5
Mn		≤ 0.5
P		0.01
S		0.007
Cr		23–25
Mo		1–2
Ni		Остальное
Co		19–21
Cu		≤ 0.2
Al		1.2–1.6
Ti		2.8–3.2 — Нетипично
Nb		0.7–1.2
B		0.01–0.015
Zr		0.03–0.07
Ta		≤ 0.05



Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

1 обозначений · 1 подтверждены как идентичные

Европа	1
NiCr25Co20TiMo	Собственное название марки din-en

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по NiCr25Co20TiMo

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	2.4878	12 сент. 2026 г.