

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0562 · КЛАСС 1.0

P355N

Номер материала 1.0562


Химический состав, механические и физические характеристики и 74 стандартных обозначений из 17 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 74 в 17 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 15 в наличии
--------------------------------	---	---


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

рассчитано по составу · °C

РАСЧЁТНАЯ AE3 811 °C	РАСЧЁТНАЯ AE1 710 °C	РАСЧЁТНАЯ ACM 421 °C	РАСЧЁТНАЯ BS 546 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Механические свойства

15 значений в 2 состояниях

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 16	355	—	—
16 – 40	345	—	—
40 – 60	335	—	—
≤ 60	—	490–630	22
60 – 100	315	470–610	—
60 – 250	—	—	21
100 – 150	305	460–600	—
150 – 250	295	450–590	—
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Hot-rolled	490–610	275–325	17–23

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm ³

Термическая обработка

1 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Нормализация	Температура не указана	—

Обозначения в разных стандартах		74 обозначений · 12 подтверждены как идентичные			
Соединенные Штаты		30	Япония	6	
K 12447	uns	SM490A		jis	
K01600	Собственное название марки	uns	SM490B	jis	
K02007	Собственное название марки	uns	SM490C	jis	
K02700	Собственное название марки	uns	SM490YA	jis	
K02701		uns	SM490YB	jis	
K02803	Собственное название марки	uns	STK490	jis	
K02900		uns			
K03009	Собственное название марки	uns	Испания	4	
K03300	Собственное название марки	uns	AE355DD	une	
K11803	Собственное название марки	uns	AE355KG	une	
K12000	Собственное название марки	uns	DD	une	
K12001		uns	P355N	une	
K12037	Собственное название марки	uns			
K12211		uns	Европа	3	
K12437		uns	1.0562	din-en	
K12447		uns	P355N	Собственное название марки	din-en
K12609		uns	StE 355	Собственное название марки	din-en
A537CL1	aisi-sae				
A588	aisi-sae		Великобритания	3	
A633 (C)	aisi-sae		223Gr.490	bs	
A633Gr.C	aisi-sae		50DD	bs	
A852	aisi-sae		P355N	bs	
K01600	aisi-sae				
K02700	aisi-sae		Италия	3	
K02701	aisi-sae		FeE355KG	uni	
K02803	aisi-sae		FeE355KKW	uni	
K11430	aisi-sae		P355N	uni	
A 694 Grade F52	astm				
A 860 Grade WPHY52	astm		Финляндия	3	
A633	astm		Fe355DP	sfs	
			RAEX355N	sfs	
			RAEX384P	sfs	
Франция	10				
A510AP	afnor		Россия / СНГ	2	
E355R	afnor				
E355R/FP	afnor		15GF	gost	
FeE355KGN	afnor		15ГФ	gost	
FP	afnor				
P355N	afnor		Швеция	2	
S355M	afnor		2106	ss	
S355ML	afnor		2132	ss	
S355N	afnor				
S355NL	afnor		Болгария	2	
			10G2SBSBB	bds	
			10G2SFTSFT	bds	
			Международный	1	
			E355	iso	

Китай	1	Румыния	1
20	gb	OCS355.5a	stas
Польша	1	Республика Корея	1
18G2A	pn	SM490B Собственное название марки	ks
Венгрия	1		
52D	msz		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по P355N

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ Перейти на страницу материала	ПОИСК МАРОК Искать по всем маркам	НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0562	ДАТА ВЫПУСКА 28 авг. 2026 г.
---	---	----------------------------------	--