

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4876 · КЛАСС 1.4

X10NiCrAlTi32-20

Номер материала 1.4876


Химический состав, механические и физические характеристики и 46 стандартных обозначений из 11 регионов.

ПЛОТНОСТЬ	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
8 g/cm³	46 в 11 регионах	10 в наличии


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Mo.

Механические свойства

1 значений в 1 состояниях

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	192

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	8	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

46 обозначений · 6 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты20		Европа3	
Incoloy 800	uns	X10NiCrAlTi32-20	Собственное название маркиdin-en
Incoloy 800H	uns	X10NiCrAlTi32-21	Собственное название маркиdin-en
Incoloy 800HT	uns	X8NiCrAlTi32-21	Собственное название маркиdin-en
N08332	uns	Великобритания3	
N08800	uns		
N08810	uns		
N08811	uns		
800	aisi-sae		
B 163	aisi-sae		
N08332	aisi-sae	Международный3	
N08800	aisi-sae	FeNi32Cr21AlTi	iso
N08810	aisi-sae	NW8800	iso
N08811	aisi-sae	X8NiCrAlTi32-21	iso
A 240	astm	Япония3	
B 366	astm		
B 407	astm		
B 408	astm		
B 409	astm	Соединенные Штаты / Авиакосмическая2	
B 515	astm		
B564	astm		
Франция4		5766	ams
Z10NC32-21	afnor	5871	ams
Z5 NC 35-20	afnor	Россия / СНГ2	
Z8NC32.21	afnor		
Z8NC33-21	afnor	Ch20N32T	gost
Испания4		EP670 /ChN32T	gost
		Чехия1	
		17358	csn
		Словакия1	
33-21	une	17 358	stn
F.3314	une		
F.3545	une		
F.3545-X9NiCr	une		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по X10NiCrAlTi32-20

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.4876	6 сент. 2026 г.